



Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер)

ТУ 5775-017-17925162-2004

Материал представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из битума, полимеров, наполнителя, растворителя и технологических добавок



Описание продукции:

Мастика № 23 (Фиксер) представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из битума, полимеров, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

Область применения:

Проклеивание швов гибкой черепицы и других материалов на битумной основе. Приклеивание материалов на битумной основе к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим и другим поверхностям. Дополнительная фиксация фасадной плитки HAUBERK при недостаточном спекании лепестков с клеевыми полосами. Расход мастики зависит от типа выполняемых работ.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Критерий	Метод испытания
Прочность сцепления с основанием: с бетоном	МПа	0,5	не менее	ГОСТ 26589-94
с металлом		0,8		
Прочность сцепления между слоями: рулонный материал – рулонный материал	МПа	0,5	не менее	- -
рулонный материал – бетон		0,5		
Прочность на сдвиг клеевого соединения	кН/м	4,0	не менее	- -
Массовая доля нелетучих веществ	%	75	не менее	ГОСТ 31939-2012 (ISO 3251:2008)
Теплостойкость	°С	110	-	ГОСТ 26589-94

Производство работ:

Согласно «Руководству по устройству скатной кровли корпорации ТехноНИКОЛЬ», «Инструкции по монтажу фасадной плитки HAUBERK», а также рекомендациям на этикетке.

Диапазон температур применения от минус 10 °С до плюс 40 °С. При температуре ниже плюс 5 °С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.

Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч.

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 20 °С до плюс 30 °С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

Сведения об упаковке:

Металлические евроведра по 12 кг / 3,6 кг картридж 310 мл.